

Stand März 2016

**Allgemeines** EASYPHALT®BASIC, in der Korngröße 0/5, ist ein Kaltmischgut für gering belastete Verkehrsflächen und besteht aus einem Mineralstoffgemisch der Körnung 0/5 und einem bituminösen Bindemittel.

EASYPHALT®BASIC ist gebrauchsfertig, lösemittelfrei, sofort verkehrstauglich und einfach zu verarbeiten.

EASYPHALT®BASIC wird im 25 kg PE-Eimer geliefert.

EASYPHALT®BASIC kann ganzjährig und bei jeder Witterung verarbeitet werden.

**Anwendungsgebiete** EASYPHALT®BASIC eignet sich für provisorische Asphaltreparaturen von Straßen mit geringer Verkehrsbelastung, Nebenstraßen, Grundstücks- und Garagenzufahrten sowie von Gehwegen.

EASYPHALT®BASIC eignet sich speziell zur kostengünstigen und provisorischen Reparatur von Verkehrsflächen.

**Verarbeitung** Die zu behandelnden Stellen sind von losen Bestandteilen und Schmutz zu säubern. Der Untergrund sollte trocken sein. Untergrund und Nahtflanke sind zur besseren Haftung des Mischgutes dünn (ca. 0,25 - 0,50 kg/m<sup>2</sup>) mit der bituminösen Grundierung, z. B. EASYPHALT®PRIME anzuspülen. Danach kann sofort mit dem Einbau begonnen werden.

Bei Frost ist es empfehlenswert, den Untergrund vor Einbau des Mischgutes anzuwärmen.

Gemäß folgender Tabelle kann das Mischgut in der Regel einlagig eingebaut werden. Auf Grund der besseren Verdichtung sollte bei stärkeren Einbaudicken das Material mehrlagig eingebracht werden.

Korngröße	Einbautiefe min./cm	Einbautiefe max./cm	Einbauverfahren
0/5	2	4	einlagig
	> 4		mehrlagig

EASYPHALT®BASIC muss vor dem Einbau grundsätzlich auf Raumtemperatur gebracht werden.

Die benötigte Menge EASYPHALT®BASIC leicht überhöht auf dem vorbereiteten Untergrund einbringen und verteilen. Das Kaltmischgut anschließend mit einer Walze, Rüttelplatte oder Handstampfer verdichten.

Die Fläche kann unmittelbar nach dem Einbau für den rollenden Verkehr freigegeben werden.

**Verbrauch** Pro 1 cm Einbautiefe werden ca. 25 kg/m<sup>2</sup> Mischgut benötigt, siehe Verbrauchstabelle.

**Lagerfähigkeit** Die Lagerfähigkeit beträgt im ungeöffneten Eimer 12 Monate. EASYPHALT®BASIC ist nicht frostempfindlich, muss jedoch vor dem Einbau auf Raumtemperatur gebracht werden.

**Umweltverträglichkeit** EASYPHALT®BASIC besteht aus umweltschonenden Rohstoffen, ist umweltfreundlich, lösemittelfrei und recyclingfähig.

Das Bindemittel ist nicht wasserlöslich, teerfrei und enthält auch keine anderen Steinkohleteerpeche bzw. polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK).

Die Herstellung erfolgt unter strengen Qualitätskontrollen.

Stand März 2016

Dieses Merkblatt ersetzt alle früheren technischen Informationen über das Produkt. Die Angaben sind nach dem neuesten Stand der Anwendungstechnik zusammengestellt. Je nach Zustand des Bauobjektes können Abweichungen von der im Merkblatt vorgeschlagenen Arbeitsweise erforderlich werden. Alle im Merkblatt enthaltenen Informationen sind unverbindlich und stellen damit keine vereinbarte Produktbeschaffenheit dar. Eine Gewähr für den Anwendungsfall sowie eine Haftung aus der Beratung durch unsere Mitarbeiter kann von uns nicht übernommen werden. Behördliche Vorschriften und etwaige einzuhaltende Schutzrechte bitten wir zu beachten.

Weitere Informationen erhalten Sie unter [www.easyphalt.eu](http://www.easyphalt.eu).